

На правах рукописи



Шпорта Елена Юрьевна

# Функциональные производные олигомерных фосфазенов и силоксанов

02.00.06 – Высокомолекулярные соединения

## АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата химических наук

Москва – 2014 год

Работа выполнена на кафедре химической технологии пластических масс ФГБОУ ВПО Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева

Научный руководитель:

доктор химических наук, профессор  
**Киреев Вячеслав Васильевич**  
профессор кафедры химической технологии  
пластических масс Российского химико-  
технологического университета имени  
Д.И. Менделеева

Официальные оппоненты:

доктор химических наук, профессор  
**Папков Владимир Сергеевич**  
заведующий лабораторией  
Института элементоорганических  
соединений имени А.Н. Несмиянова  
Российской академии наук

кандидат технических наук,  
**Алексеева Елена Ильинична**  
ведущий научный сотрудник  
ГНЦ РФ Государственного научно-  
исследовательского института химии и  
технологии элементоорганических  
соединений

Ведущая организация:

Московский государственный университет  
тонких химических технологий имени  
М.В. Ломоносова

Защита состоится « » 2014 г. в часов на заседании  
диссертационного совета Д 212.204.01 при РХТУ им. Д.И. Менделеева  
(125047 г. Москва, Миусская пл., д. 9) в конференц-зале (ауд. 443).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-библиотечном центре  
РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Автореферат диссертации разослан « » 2014 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
Д 212.204.01



Биличенко Ю. В.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования и степень ее разработанности.** В последние годы получило существенное развитие направление, связанное с модификацией полимерных стоматологических композиций (ПСК) ненасыщенными олигомерными силоксанами и фосфазенами. Добавки в ПСК 5 ÷ 15 масс. % метакрилатсодержащих олигосилsesквиоксанов приводят к значительному повышению механических характеристик и водостойкости указанных композиций. Использование в качестве модификаторов метакриловых производных циклотрифосфазенов улучшает механические свойства ПСК, но практически не влияет на адгезию к тканям зуба и несколько уменьшает водостойкость. Поэтому поиск более эффективных и доступных модификаторов, сочетающих в себе положительные качества указанных типов олигомеров, является актуальным направлением исследований в области химии элементоорганических олигомеров и полимеров.

Для повышения адгезионных характеристик ПСК представляется актуальным использование добавок метакрилатсодержащих линейных фосфазенов. Особый интерес представляют олигомерные фосфазены на основе трихлорфосфазодихлорфосфонила (ТХДФ), органоксипроизводные которых могут также выступать в качестве модельных соединений для исследования превращений линейных полифосфазенов. Наличие в органоксипроизводных ТХДФ метакриловых групп способствует включению их в образующуюся полимерную сетку при сополимеризации с метакриловыми олигомерами базовой ПСК, а вводимые в сетку фосфорильные и Р–ОН группы должны способствовать повышению адгезии композита к тканям зуба, керамике и металлу за счет образования химических связей с указанными субстратами.

Это позволяет считать, несомненно, актуальными исследования функциональных производных ТХДФ, с целью использования их при создании полимерных композиционных материалов.

**Цели и задачи настоящей диссертации:**

- синтез и идентификация метакриловых и эвгенольных производных фосфазофосфонилов;

- синтез триэтоксисилильных фосфазенсодержащих соединений гидридным катализитическим присоединением триэтоксисилана к эвгенольным производным фосфазофосфонилов;
- синтез новых кремний-фосфорсодержащих олигомеров с функциональными группами в связанных с атомами кремния или фосфора органических радикалах;
- нахождение оптимальных условий синтеза фосфорсодержащих олигосилесквиоксанов совместной ацидогидролитической поликонденсацией триэтоксисилильных фосфазенов с  $\gamma$ -метакрилоксипропилтриметоксисиланом.

**Научная новизна.** При акцепторном взаимодействии трихлорфосфазодихлорфосфонила с  $\beta$ -гидроксиэтилметакрилатом ( $\beta$ -ГЭМ) в присутствии пиридина установлено преимущественное образование тетра- и пентапроизводных фосфазофосфонила. При алкоголизе в среде ТГФ обнаружены протекание частичной конденсации Р–ОН групп олигомеров с образованием Р–О–Р связей между их молекулами, а также процесс побочной олигомеризации тетрагидрофурана.

Реакцией ТХДФ с Na-производными гваякула (o-метоксифенола) и эвгенола (4-аллил-2-метоксифенола) синтезированы, выделены в чистом виде и охарактеризованы неописанные ранее соответствующие тетра- и пентапроизводные фосфазофосфонила.

При взаимодействии триэтоксисилана с тетраэвгенольным производным фосфазофосфонила в присутствии Pt-катализатора обнаружено первоначальное протекание реакции N-силирирования с последующим гидросирированием аллильных групп. Синтезированы и охарактеризованы неописанные ранее триэтоксисилильные производные тетра- и пентаэвгенолфосфазофосфонилов; их совместной ацидогидролитической поликонденсацией с  $\gamma$ -метакрилоксипропилтриметоксисиланом получены новые олигосилесквиоксаны с фосфазофосфонильными группами в боковых радикалах.

**Теоретическая и практическая значимость работы.** Выявлены основные закономерности замещения атомов хлора в ТХДФ на органические радикалы, содержащие ненасыщенные связи (метакриловые, эвгенольные). Предварительные испытания синтезированных метакриловых олигофосфазофосфонилов, проведенные в ЗАО “Владмива” (г. Белгород), выявили существенное повышение (в 3  $\div$  7 раз)

механических и адгезионных показателей отверженной базовой стоматологической композиции при введении в ее состав 5 – 10 масс. % указанных олигомеров.

Арилоксипроизводные олигофосфазофосфонилов могут быть рекомендованы в качестве комплексообразователей для ионов переходных и тяжелых металлов.

**Методология и методы исследования.** В настоящей работе использованы следующие методы исследований:  $^1\text{H}$ ,  $^{31}\text{P}$  и  $^{29}\text{Si}$  ЯМР спектроскопия, MALDI-TOF масс-спектрометрия, гель-проникающая хроматография. Оценка физико-механических характеристик модифицированных метакрилатсодержащими фосфазофосфонилами наполненных композиций проведена в соответствии с ГОСТ 51202-98.

**Положения, выносимые на защиту:** получение новых метакриловых и арилоксипроизводных фосфазофосфонила; синтез триэтоксисилильных производных тетра- и пентаэвгенольных фосфазофосфонилов гидросилилированием последних триэтоксисиланом; новый подход к синтезу олигосилsesквиоксанов с фосфазофосфонильными фрагментами совместной ацидогидролитической поликонденсацией этоксисилилфосфазофосфонилов; результаты исследований метакриловых олигофосфазофосфонилов в качестве модifikаторов стандартной стоматологической пломбировочной композиции.

**Степень достоверности и апробация результатов.** Отдельные результаты работы были доложены на XXV и XXVI международных конференциях молодых ученых по химии и химической технологии «МКХТ-2011» и «МКХТ-2012» (Москва, Россия, 2011, 2012); IV Международной конференции-школе по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры – 2011» (Казань, Россия, 2011); VIII Санкт-Петербургской конференции молодых ученых с международным участием «Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-Петербург, Россия, 2013); XI Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры – 2013» (Ярославль, Россия, 2013).

По результатам работы опубликовано 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, и тезисы к 5 докладам на научных конференциях.

**Структура и объем работы.** Диссертация состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка использованной литературы. Работа изложена на 154 страницах, содержит 37 рисунков и 15 таблиц. Список использованной литературы включает 90 наименований.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность и перспективность темы работы.

В обзоре литературы проанализированы научные работы и патенты по теме диссертации. Отмечены основные направления исследований в области функциональных фосфазофосфонилов, олигосиллесквиоксанов, а также гибридных кремний-фосфазенсодержащих материалов.

В обсуждении представлены основные результаты по теме диссертации.

В экспериментальной части приведены физико-химические характеристики исходных веществ и способы их очистки. Описаны методики синтеза и используемые в работе методы исследования.

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ



### **1. Функциональные органоксифосфазофосфонилы**

Известно, что использование метакриловых производных циклотрифосфазеновых олигомеров в качестве модифицирующих добавок полимерных стоматологических композиций заметно увеличивает их механические характеристики, лишь несущественно повышает водопоглощение, и практически не влияет на показатель адгезии к тканям зуба или к металлам. Поэтому использование фосфазеновых олигомеров, имеющих в своем составе наряду с метакриловыми фрагментами R-OH и R=O группы, представляется весьма перспективным направлением в улучшении свойств ПСК, в частности адгезионных.

#### **1.1. Метакрилатсодержащие алcoxифосфазофосфонилы**

В отличие от циклических фосфазенов, линейные органоксифосфазофосфонилы содержат концевые гидроксильные и фосфорильные группы, поэтому введение в органические радикалы указанных соединений метакриловых групп позволяло надеяться на получение более эффективных модификаторов ПСК.

Для синтеза метакриловых производных фосфазофосфонилов по схеме 1 использовали как чистый кристаллический ТХДФ с т.пл.  $32\pm2$  °C, так и его смесь с высшими гомологами, образующуюся непосредственно после частичного аммонолиза  $\text{PCl}_5$  сульфатом аммония.



С целью полного замещения атомов хлора в исходном хлорфосфазене использовали мольное соотношение ТХДФ :  $\beta$ -ГЭМ = 1:6. Указанное превращение осуществляли при комнатной температуре в среде ТГФ или толуола в присутствии в качестве акцептора HCl расчетного количества пиридина.

$^{31}\text{P}$  ЯМР спектр продукта взаимодействия чистого ТХДФ с  $\beta$ -ГЭМ в среде ТГФ или толуола содержит два основных сигнала в области 0,5 и -2,3 м.д., первый из которых отвечает тетрапроизводному, а второй – пентаалкоксизамещенному фосфазофосфонилу. Обращает на себя внимание факт различных интенсивностей сигналов: продукт, синтезированный в среде толуола, имеет пик максимальной интенсивности при -2,3 м.д., а в случае ТГФ – при  $\delta_p = 0,5$  м.д. Этот факт свидетельствует о преимущественном образовании в среде ТГФ тетраалкоксипроизводного. Одновременно в этом же растворителе вследствие конденсации групп P–OH образуются олигомеры с P–O–P связями между алкоксифосфазенильными фрагментами.

Данные MALDI-TOF масс-спектрометрии указывают на образование при алкоголизе ТХДФ  $\beta$ -гидроксиэтилметакрилатом (мольное соотношение 1:6) в среде толуола или ТГФ тетра- и пентаорганоксифосфазофосфонилов ( $m/z = 648$  и  $760$ ), а также (в меньшем количестве) продуктов конденсации тетразамещенного при взаимодействии P–OH групп.

Замена в реакции алкоголиза кристаллического ТХДФ на неочищенный ТХДФ (ТХДФ-н) приводит к тем же результатам. Сравнение  $^{31}\text{P}$  ЯМР спектров продуктов реакций указывает на то, что сигналы атомов фосфора соединений, образующихся из ТХДФ-н в разных растворителях, сохраняются как и в случае чистого ТХДФ. Сигнал в области 0,5 м.д. является более интенсивным в продукте, полученном в ТГФ, а сигнал в области -2,3 м.д. – в толуоле. MALDI-TOF масс-спектр продукта, синтезированного в среде толуола, также указывает на образование при алкоголизе ТХДФ-н  $\beta$ -гидроксиэтилметакрилатом двух основных продуктов – пента- ( $m/z = 760$ ) и тетраалкоксифосфазофосфонилов ( $m/z = 648$ ).

Кроме отмеченного выше факта образования олигомеров с Р–О–Р связями за счет конденсации Р–ОН групп, при алкоголизе ТХДФ  $\beta$ -гидроксиэтилметакрилатом в среде тетрагидрофурана также протекает частичная олигомеризация последнего. Об этом свидетельствуют наличие в ЯМР  $^1\text{H}$  спектрах продуктов сигналов в области 3,3 и 1,5 м.д., относящихся к протонам тетраметиленовой цепочки. Эти сигналы отсутствуют в случае эфиров, синтезированных в среде толуола. Предложена схема олигомеризации ТГФ под действием ТХДФ, который, являясь кислотой Льюиса, играет роль инициатора олигомеризации.

## 1.2. Арилоксифосфазофосфонилы

К настоящему времени в литературе имеется ограниченное число работ, посвященных арилоксипроизводным фосфазофосфонилов, а полученные данные носят противоречивый характер. Нам представлялось интересным синтезировать пента- и тетраэвгенольные производные ТХДФ с целью синтеза на их основе новых олигомеров. Для отработки методики получения этих соединений проведено сравнительное исследование реакции ТХДФ с натриевыми солями фенола и гваякола (о-метоксифенола) в среде толуола при комнатной температуре.

При мольном соотношении ТХДФ : фенолят натрия = 1:4 образуются хлортетраарилоксифосфазофосфонилы и пентаарилоксифосфазофосфонилы, причем содержание последних в смеси продуктов составляет до 50 % по данным MALDI-TOF масс-спектров и  $^{31}\text{P}$  ЯМР спектров. Наибольший выход пентаарилоксипроизводных ТХДФ наблюдается при мольном соотношении 1:6. Увеличение соотношения ТХДФ : ArONa до 1:8 приводит к преимущественному образованию бис(диарилоксифосфонил)аминов; причиной этого, видимо, является наличие следов воды в исходных фенолах, а также избытка щелочных агентов (таблица 1).

Необходимо отметить, что бис(диарилоксифосфонил)амины  $(\text{ArO})_2\text{P}(\text{O})-\text{NH}-\text{P}(\text{OAr})_2(\text{O})$  проявляют основные свойства и образуют соответствующие соли при взаимодействии с кислотами.

Таблица 1 – Некоторые характеристики тетра- и пентаарилоксизамещенных фосфазофосфонилов\*

Обозначение	Формула	Данные $^{31}\text{P}$ ЯМР-спектроскопии, $\delta_{\text{P}}$ , м.д.		Данные MALDI-TOF масс-спектрометрии, m/z		Т. пл., °C	Выход, масс. %
		$\geqslant \text{P}=\text{N}-$	$\geqslant \text{P}=\text{O}$	найдено**	вычислено		
<i>Пентаарилоксифосфазофосфонилы (синтез при соотношении ТХДФ : ArONa = 1:6)</i>							
ФФ-5	$\begin{array}{c} \text{OPh} \\   \\ \text{PhO}-\text{P}=\text{N}-\text{P}=\text{O} \\   \\ \text{OPh} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OPh} \\   \\ \text{OPh} \end{array}$	-15÷-16	-21÷-22	558	557	72÷74
ГФ-5	$\begin{array}{c} \text{OGua} \\   \\ \text{GuaO}-\text{P}=\text{N}-\text{P}=\text{O} \\   \\ \text{OGua} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OGua} \\   \\ \text{OGua} \end{array}$	-15÷-16	-22÷-23	708	707	93÷95
ЭФ-5***	$\begin{array}{c} \text{OEug} \\   \\ \text{EugO}-\text{P}=\text{N}-\text{P}=\text{O} \\   \\ \text{OEug} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OEug} \\   \\ \text{OEug} \end{array}$	-16÷-17	-22÷-23	908	907	–

**Продолжение таблицы 1**

Tempаарилоксифосфазофосфонилы (синтез при мольном соотношении ТХДФ : ArONa = 1:8)						
$\Phi\Phi\text{-}4A \cdot HCl^{***}$	$\left[ \begin{array}{c} OPh \\   \\ O=P-NH_2-P=O \\   \\ OPh \end{array} \right]^{+} Cl^-$	—	-11	482	481	$110 \div 112$
$\Phi\Phi\text{-}4A$	$\left[ \begin{array}{c} OPh \\   \\ O=P-NH-P=O \\   \\ OPh \end{array} \right]$	—	-9	482	481	$67 \div 69$
$\Gamma\Phi\text{-}4A$	$\left[ \begin{array}{c} OGuA \\   \\ O=P-NH-P=O \\   \\ OGuA \end{array} \right]$	—	-6	—	—	$74 \div 76$
$\mathcal{E}\Phi\text{-}4A \cdot HCl^{***}$	$\left[ \begin{array}{c} OEug \\   \\ O=P-NH_2-P=O \\   \\ OEug \end{array} \right]^{+} Cl^-$	—	-10	763	761	$149 \div 153$
$\mathcal{E}\Phi\text{-}4A$	$\left[ \begin{array}{c} OEug \\   \\ O=P-NH-P=O \\   \\ OEug \end{array} \right]$	—	-5	763	761	$81 \div 83$

\* – Здесь и далее применена следующая система обозначения арилоксифосфонилов: первая буква арилоксигруппа ( $\Phi$  – феноксильная,  $\Gamma$  – гвяжольная,  $\mathcal{E}$  – эвгенольная группа); вторая буква  $\Phi$  – фосфазофосфонил; цифра через дефис – число арилоксизаместителей; буква А после цифры – амидная форма

\*\* – Найденные значения  $m/z$  приведены в сумме с молекулярной массой иона  $H^+$

\*\*\* – не кристаллизуются


\*\*\*\* – При высокоэнергетическом воздействии матрицы соль ЭФ-4А·HCl диссоциирует и детектором масс-спектрометра фиксируется только ЭФ-4А.

## 2. Кремнийсодержащие органоксифосфазофосфонилы



С целью повышения адгезионных характеристик стоматологических полимерных композиций представлялось целесообразным использовать для их модификации олигосилесквиоксаны, содержащие в связанных с атомами кремния органических радикалах линейные фосфазофосфонильные фрагменты с группами Р–ОН и Р=О.

Синтез таких олигосилесквиоксанов осуществляли в две стадии:

1. Гидросилирирование эвгеноксифосфазофосфонилов триэтоксисиленом с целью получения этоксисиленовых эвгенольных фосфазофосфонилов (СЭФ):



2. Получение олигосилесквиоксанов с фосфазофосфонильными фрагментами в боковых радикалах совместной ацидогидролитической поликонденсацией СЭФ с  $\gamma$ -метакрилоксипропилтритметоксисилианом (A-174).




## 2.1. Синтез триэтоксисилилсодержащих фосфазофосфонилов (СЭФ) реакцией гидросилирования

Реакция гидросилилирования является одним из основных способов получения гибридных силоксанфосфазеновых олигомеров и полимеров, однако гидросилилирование ненасыщенных производных линейных фосфазенов в литературе не описано.

Реакцию эвгенольных производных ТХДФ с триэтилоксисиланом (ТЭС) проводили в среде толуола с концентрацией реагентов в растворителе 30 % (масс.) с использованием катализатора Карстедта.

Гидросилилирование чистого тетраэвгенольного производного фосфазофосфонила (ЭФ-4А) проводили с выдержкой реакционной смеси при температурах 60, 70, 80 °C последовательно в течение 4 ч при каждой температуре; использовали мольные соотношения ЭФ-4А : ТЭС равные 1:1 и 1:2.

Оказалось, что гидридному присоединению ТЭС к аллильным группам фосфазофосфонила предшествует процесс дегидроконденсации:



О протекании этой реакции свидетельствует тот факт, что при равномольном или близком к нему соотношении ЭФ-4А : HSi(OEt)<sub>3</sub> продукты присоединения силана к аллильной связи эвгенольного производного фосфазофосфонила, судя по спектрам ЯМР <sup>1</sup>H, в реакционной смеси отсутствуют.

При мольном соотношении ЭФ-4А : силан = 1:2 наряду с Si—N-производными происходит силилирование аллильной связи, подтверждением чему служит появление в <sup>1</sup>H ЯМР спектрах сигналов протонов образовавшейся пропиленовой цепочки в области от 0,6 до 3,8 м.д. Из соотношения интенсивностей сигналов протонов аллильных и пропиленовых фрагментов можно заключить о конверсии в среднем одной аллильной группы на молекулу ЭФ-4А. Этоксисилилфосфазофосфонил, синтезированный при указанном мольном соотношении, использован нами далее под обозначением СЭФ-2. Из практических соображений более рациональным является использование смеси тетра- и пентаэвгенольных фосфазофосфонилов с преимущественным содержанием пентапроизводных для уменьшения доли реакции дегидроконденсации. Действительно, гидросилилирование смеси 79 мол. % ЭФ-5 и 21 мол. % ЭФ-4А приводит к преимущественной конверсии в среднем одной аллильной группы и образованием олигомера, обозначенного как СЭФ-1.

<sup>31</sup>P ЯМР спектры олигомера СЭФ-2 представляют собой синглет в области -7,8 м.д., в отличие от спектра СЭФ-1, в котором наблюдается расщепление дублетов, относящихся к пентаэвгенольному производному ТХДФ что, вероятно, обусловлено наличием пространственных изомеров в смеси.

## 2.2. Совместный ацидолиз триэтоксисилилфосфазофосфонилов (СЭФ) с $\gamma$ -метакрилоксипропилtrimетоксисиланом (А-174)

Метод ацидогидролитической поликонденсации является весьма перспективным при синтезе олигосиллесквиоксанов, однако его использование в нашем случае ограничено возрастающей с конверсией вязкостью реакционной смеси. Для поиска оптимального соотношения СЭФ : А-174 был проведен ряд экспериментов при мольном соотношении, соответственно 1:1; 1:3; 1:5, мольное соотношение силан/уксусная кислота равно 2, в качестве катализатора использовали концентрированную соляную кислоту. Для облегчения образования силанольных групп процесс осуществляли в присутствии ацетилхлорида (2 % масс.). О протекании реакции судили по количеству выделяющихся летучих продуктов, а также по анализу проб методом <sup>1</sup>H ЯМР спектроскопии.

Из анализа кривых ГПХ реакционных смесей следует (таблица 2), что они содержат до 8 ÷ 23 масс. % фосфазенсилоксановой фракции, олигосиллесквиоксановую фракцию с молекулярной массой 1000 ÷ 3000, аналогичную образующейся при ацидолизе чистого А-174, а также низкомолекулярные продукты неполного ацидолиза и поликонденсации как СЭФ, так и А-174.

Анализ <sup>29</sup>Si ЯМР спектров полученных продуктов, в соответствии с литературными данными, позволил сделать следующие отнесения сигналов:

$\delta_{\text{Si}} = -48 \div -51$  м.д. – атомы кремния в фрагментах  $\text{RSi}(\text{OH})_2\text{O}_{0,5}$  или  $\text{RSi}(\text{OH})(\text{OCH}_3)\text{O}_{0,5}$ ;

$\delta_{\text{Si}} = -54 \div -58$  м.д. – атомы кремния с  $\gamma$ -метакрилоксипропильными группами в структуре  $T_6$ ;

$\delta_{\text{Si}} = -59 \div -61$  м.д. –  $\text{RSiOH(O}_{0,5}\text{)}_2$  в структурах  $T_8 \div T_{\text{лин}}$ ;

$\delta_{\text{Si}} = -64 \div -70$  м.д. – структуры  $T_8$ ,  $T_{10}$ ,  $T_{12}$ , а также линейные лестничные структуры силлесквиоксанов с  $\gamma$ -метакрилоксипропильными группами.

**Таблица 2** – Ацидогидролитическая сополиконденсация триэтоксисилилфосфазофосфонилов (СЭФ) и А-174 в присутствии 0,2 % масс. HCl и 2 % масс. CH<sub>3</sub>COCl при 95 °C в течение 30 ч

Мольное соотношение СЭФ : А-174 : CH <sub>3</sub> COOH	Степень завершенности реакции, %*	Фракция фосфазенсодержащих олигосилесквиоксанов			
		содержание в смеси, масс. % **	M <sub>w</sub>	M <sub>n</sub>	M <sub>w</sub> /M <sub>n</sub>
ОСЭФ-1					
1:1:4	73	10	4800	3000	1,6
1:3:8	80	17	8200	4500	1,8
1:5:12	86	8	3700	2400	1,5
ОСЭФ-2					
1:1:4	67	18	4500	3500	1,3
1:3:8	91	20	10600	4200	2,5
1:5:12	96	23	7400	3800	1,9

\* – по количеству летучих

\*\* – по данным ГПХ

MALDI-TOF масс-спектр олигомера, полученного при соотношении СЭФ-1 : А-174 = 1:5 указывает на наличие в их составе соединений, формулы которых приведены на рисунке 1.

Таким образом, введение в связанные с атомом кремния органические радикалы объемистых арилоксифосфазофосфонильных групп существенно затрудняет как конверсию метокси- и этоксигрупп, так и конденсацию с участием образующихся силанольных групп. Тем не менее в смеси олигомеров по данным ГПХ и MALDI-TOF содержится до 23 масс. % силесквиоксановых структур с фосфазофосфонильными группами, содержащими три- и четыре эвгенольных радикала. Что касается отсутствия в масс-спектре пиков фосфазенсилесквиоксанов с молекулярными массами более 2000, которые проявляются на кривых ГПХ, то это, вероятно, обусловлено их деструкцией в условиях высокоэнергетического воздействия матрицы.




Рисунок 1 – MALDI-TOF масс-спектр продуктов ацидогидролитической поликонденсации СЭФ-1 и А-174 при мольном соотношении 1:5

### 3. Применение функциональных олигофазофосфонилов

Метакрилаты содержащие производные, полученные алкоголизом ТХДФ  $\beta$ -гидроксиэтилметакрилатом, были использованы в качестве модификаторов пломбировочных стоматологических композиций. Образцы, состав которых приведен в таблице 3, представляли собой вязкие светло-желтые вещества, хорошо совместимые с базовой ПСК, представляющей собой смесь бисфенолдиглицидилметакрилата (бис-ГМА) и диметакрилового эфира триэтиленгликоля (ТГМ-3) в массовом соотношении 7:3.

**Таблица 3 – Олигомеры, использованные для модификации базовой стоматологической композиции ( $R = -CH_2CH_2OC(O)C(CH_3)=CH_2$ )**

Обозначение	Формула соединения	Содержание соединений в смеси*
<b>M1</b>	$  \begin{array}{c}  \text{OR} \quad \text{OR} \quad \text{OR} \quad \text{OR} \\    \quad   \quad   \quad   \\  \text{RO}-\text{P}=\text{N}-\text{P}=\text{O} + \text{O}=\text{P}-\text{N}-\text{P}=\text{O} + \\    \quad   \quad   \quad   \\  \text{OR} \quad \text{OR} \quad \text{H} \quad \text{OR} \\  \text{ПМФ} \quad \quad \quad \text{ТМФ} \\  \\   + \text{ олиго-тетраметиленгликоль (олиго-ТГФ)}  \end{array}  $	$\text{ПМФ} - 29 \%$ $\text{ТМФ} - 66 \%$ $\text{олиго-ТГФ} - 5 \%$
<b>M2</b>	то же без олиго-ТГФ	$\text{ПМФ} - 37 \%$ $\text{ТМФ} - 63 \%$
<b>M3</b>	ПМФ + ТМФ, синтезированные в толуоле	$\text{ПМФ} - 62 \%$ $\text{ТМФ} - 38 \%$

\* – по данным ЯМР  $^{31}\text{P}$  и  $^1\text{H}$  спектроскопии

Модификаторы **M1** ÷ **M3** (таблица 3) существенно повышают прочностные характеристики отверженных стоматологических матриц. Разрушающее напряжение при сжатии и при изгибе при добавлении 10 % модифицирующей добавки в ненаполненные композиции возрастают в среднем на 23 %, а в наполненных – более, чем на 40 %. Максимальное значение прочности при сжатии и при изгибе 370 и 153 МПа, соответственно, показали метакрилатсодержащие линейные олигофосфазены, синтезированные в среде ТГФ (**M1**, **M2**).

Введение большего количества этих модификаторов в композиции приводит к некоторому уменьшению значений разрушающих напряжений при сжатии и при изгибе, а также к некоторому увеличению микротвердости.

Следует отметить, что образец **M1**, полученный в среде ТГФ и содержащий преимущественно тетраэтоксиметакриловое производное ТМФ (таблица 3) сильнее влияет на рост адгезионных и прочностных характеристик. Обнаружено, что при 10%-ном его содержании в базовой ПСК, наблюдается увеличение адгезии к тканям зуба до 16 МПа при одновременном незначительном росте водорастворимости и водопоглощения.

Физико-механические характеристики модифицированных метакрилатсодержащими фосфазофосфонилами наполненных композиций

существенно превышают требования ГОСТ Р 51202-98, что позволяет рекомендовать их для использования при создании реставрационных стоматологических материалов и цементов.

## ВЫВОДЫ

1. Взаимодействием трихлорфосфазодихлорфосфонила (ТХДФ) с  $\beta$ -гидроксиэтилметакрилатом, 2-метоксиfenолом (гвяжолом) и 4-аллил-2-метоксиfenолом (эвгенолом) синтезирован и охарактеризован ряд новых олигомерных органоксифосфазофосфонилов и их триэтоксисилированных производных. Совместным ацидолизом последних с  $\gamma$ -метакрилоксипропилтриметоксисиланом (А-174) синтезированы и охарактеризованы новые кремний-фосфорсодержащие олигомеры с метакриловыми и эвгенольными группами.

2. Установлено, что при акцепторном алкоголизе ТХДФ  $\beta$ -гидроксиэтилметакрилатом наряду с целевыми тетра- и пентазамещенными соединениями образуются олигомеры с Р—O—Р связями между замещенными фосфазофосфонильными структурами.

3. Обнаружено протекание частичной олигомеризации тетрагидрофурана в процессе акцепторного алкоголиза ТХДФ  $\beta$ -гидроксиэтилметакрилатом в среде ТГФ и отсутствие побочных превращений при осуществлении процесса в толуоле.

4. Реакцией Na-фенолятов и ТХДФ синтезированы и охарактеризованы ранее неописанные тетра- и пентапроизводные фосфазофосфонилов на основе гвяжола и эвгенола. На основании анализа  $^{31}\text{P}$  ЯМР спектров и MALDI-TOF масс-спектров выявлено образование до 50 % пентаарилксифосфазофосфонилов при мольном соотношении ТХДФ : фенолят = 1:4.

5. В противоположность пентаэвгенольному производному ТХДФ его тетразамещенный аналог способен к образованию соли с HCl и N-силированию вследствие дегидроконденсации с триэтоксисиланом. Каталитическим гидридным присоединением последнего к тетра- и пентаэвгенольным фосфазофосфонилам синтезированы этоксисилилпроизводные, совместной ацидогидролитической поликонденсацией которых с А-174 получены и охарактеризованы фосфазенсодержащие олигосилsesквиоксаны с молекулярными массами до 10000.

6. Выявлена возможность модификации стандартной стоматологической пломбировочной композиции на основе смеси бис-метакрилатов введением до 10 масс. % метакрилатсодержащих олигофосфофосфонилов, приводящей к существенному улучшению прочностных и адгезионных характеристик указанной композиции.

**Основное содержание диссертации изложено в следующих работах:**

1. Бредов Н.С., Шпорта Е.Ю., Горлов М.В., Киреев В.В., Четверикова А.И., Посохова В.Ф., Чуев В.П. Полимерные композиции, модифицированные метакриловыми производными фосфофосфонилов // Химическая промышленность сегодня. 2013. № 2. С. 30-33.
2. Бредов Н.С., Шпорта Е.Ю., Yanqing Liu, Киреев В.В., Борисов Р.С., Горлов М.В., Посохова В.Ф., Чуев В.П. Синтез олигоорганосилсеквиоксанов ацидогидролитической поликонденсацией // Высокомолек. соед. Б. 2013. Т. 55, № 8. С. 1122-1127.
3. Шпорта Е.Ю., Бредов Н.С. Получение арилоксициклотрифосфазенов с функциональными карбоксильными и аллильными группами // Успехи в химии и химической технологии. 2011. Т. XXV, №3. С. 91-96.
4. Шпорта Е.Ю., Бредов Н.С. Получение новых олигомерных производных гексахлорциклотрифосфазена // Тез. докл. IV Междунар. конференц.-школы по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры – 2011». Казань, 2011. С. 213.
5. Бредов Н.С., Шпорта Е.Ю., Горлов М.В., Киреев В.В. Метакриловые производные трихлорфосфазодихлорфосфонила для модификации полимерных стоматологических композиций // Успехи в химии и химической технологии. Том 26, № 3, Сборник научных трудов. Москва. 2012. С. 77-81.
6. Бредов Н.С., Шпорта Е.Ю., Киреев В.В., Горлов М.В., Четверикова А.И., Чуев В.П. Метакрилатсодержащие линейные фосфазены – модификаторы полимерных композитов стоматологического назначения // Тез. докл. VII Санкт-Петербург. конф. молодых ученых с международным участием «Современные проблемы науки о полимерах». С.-Петербург. 2012. С. 124.
7. Шпорта Е.Ю., Бредов Н.С., Горлов М.В., Киреев В.В., Жук Ю.А. Синтез новых функциональных арилоксифосфофосфонилов // Тез. докл. XI Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров. Ярославль. 2013. Т. 2. С.83.